

TORENTO

«ТОРЕНТО»

Декоративная штукатурка с эффектом выветренного камня, травертина

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

"Торенто" создает изысканный декоративный эффект, придавая поверхности сложную текстуру травертина, местами шероховатого, местами полированного, благодаря содержанию разных фракций можно варьировать. После этого дать поверхности подсохнуть в течение 10-20 минут в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Применяется в жилых и офисных помещениях, кафе, дискотеках, гостиницах, магазинах и т.д.

Предназначено для наружной и внутренней отделки.

СВОЙСТВА

- Без резкого запаха;
- Готова к применению;
- Технологична при нанесении;
- Высокие декоративные возможности;
- Скрывает мелкие дефекты основания;
- Высокая адгезия (сцепление с основанием);
- Высокая влагостойкость;
- Паропроницаемая ("дышащая");
- Атмосферостойкая;
- Пожаробезопасна;
- Не содержит растворителей;
- Экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна быть чистой, ровной, прочной и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачистить скребком или щёткой, удалить масляные и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием.

Непрочное держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Обеспылить.

Нанести грунт глубокого проникновения Primer.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия сухи.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

Перед нанесением тщательно перемешать! При необходимости колеровать универсальными колерными пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

"Торенто" нанести шпателем или кельмой из нержавеющей стали (применение инструмента из обычной стали **не допускается**) равномерным слоем, толщина которого должна соответствовать размеру зерна минерального наполнителя. Спустя 5-10 минут приступить к формированию рисунка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала однородная зернистая масса;
Массовая доля нелетучих веществ не менее 67%;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C не более 60 минут;
Морозостойкость не менее 100 циклов;
Температура эксплуатации -40°C÷+40°C.

Шпателем или кельмой под углом 30-45 градусов выполнить протягивающие, скребущие движения в выбранном направлении (горизонтально или вертикально), создавая «взъерошенные» участки. Ширину и густоту этих участков можно варьировать. После этого дать поверхности подсохнуть в течение 10-20 минут в зависимости от температуры и влажности в помещении.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

Если материал был колерован в массе, после высыхания покрытие готово к эксплуатации.

Для придания фактуре большей выразительности после высыхания покрыть лессирующим составом "Патина" и растушевать губкой или рукавицей в заданном рисунком направлении. Лессирующий состав «Металлико» добавит покрытию дополнительную изысканность.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

Внимание! Если "Торенто" применяется на фасаде, после нанесения следует надежно защитить поверхность от атмосферных осадков и механических воздействий на 12-36 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

РАСХОД

Средний расход: от 1,5 кг/м².

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг