

TORENTO LUX

«ТОРЕНТО ЛЮКС»

Декоративная штукатурка под бетон с искрящимися частицами
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

"Торенто Люкс" легко наносится и сочетается в себе простоту и изящество декоративного покрытия. Эффект бетона с блестящими включениями, добавляет поверхности некоторый шарм, местами сохраняя шероховатую структуру.

Применяется в жилых и офисных помещениях, МОПах, кафе, дискотеках, гостиницах, магазинах и т.д.

Предназначено для внутренней и наружной отделки.

СВОЙСТВА

- Без резкого запаха;
- Готова к применению;
- Технологична при нанесении;
- Высокие декоративные возможности;
- Скрывает мелкие дефекты основания;
- Высокая адгезия (сцепление с основанием);
- Высокая влагостойкость;
- Паропроницаемая ("дышащая");
- Атмосферостойкая;
- Пожаробезопасна;
- Не содержит растворителей;
- Экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна быть чистой, ровной, прочной и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачистить скребком или щёткой, удалить масляные и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием.

Непрочное держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Обеспылить.

Нанести грунт глубокого проникновения Primer и загрунтовать основание в необходимый цвет.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала однородная зернистая масса;
Массовая доля нелетучих веществ не менее 67%;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C не более 60 минут;
Морозостойкость не менее 100 циклов;
Температура эксплуатации -40°C÷+40°C.

Перед нанесением тщательно перемешать! При необходимости колеровать универсальными колерными пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

Материал равномерно нанести шпателем или кельмой из нержавеющей стали (применение инструмента из обычной стали **не допускается**), толщина слоя должна соответствовать размеру зерна минерального наполнителя. Спустя 10-20 минут в зависимости от температуры и влажности в помещении пригладить поверхность, держа кельму под углом 45° к поверхности стены с нажимом. Не допускать явных ступеней и следов от инструмента! Спустя еще 15-25 минут загладить и уплотнить материал плоскостью кельмы хаотичными движениями. Не допускать при этом образование задиrow и царапин на материале.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

Внимание! После нанесения следует надежно защитить поверхность от атмосферных осадков и механических воздействий на 12-36 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

РАСХОД

Средний расход: от 1-1,2 кг/м².

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг