

ESTUKKO

«Эстукко»

Венецианская штукатурка

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Венецианская штукатурка благородное интерьерное покрытие для создания эффекта полированного камня, способное передать неповторимый рисунок и глянец мрамора, оникса и других природных камней, глубинное свечение и игру света, на фоне которых проступает причудливая вязь прожилок.

"Эстукко" для тонких ценителей изящных решений. Венецианка подходит как для элегантных интерьеров классического стиля, так и для современного минималистичного дизайна.

Используйте Воск Lucido для придания поверхности дополнительного блеска и водоотталкивающих свойств.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- высокие декоративные возможности;
- высокая адгезия (сцепление с основанием);
- высокая влагостойкость;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна быть чистой, ровной, прочной и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачистить скребком или щёткой, обезжирить, удалить масляные и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием. В случае необходимости подправить, прошпаклевать и отшлифовать (финишную доводку поверхностей выполнить полимерной водно-дисперсионной шпательной Filling). Обеспылить.

Нанести грунт глубокого проникновения Primer и загрунтовать основание в необходимый цвет.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

"Эстукко" наносится в несколько тонких слоев шпателем или кельмой из нержавеющей стали с закругленными краями (применение инструмента из обычной стали не допускается). В процессе нанесения необходимо следить за чистотой инструмента, не допускать попадания пыли и подсыхших частиц в емкость с материалом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала	мягкая пластичная однородная масса;
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 67%;
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,56МПа;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C	не менее 20 минут;
Температура эксплуатации	+5°C÷+40°C.

Первый слой наносить сплошь, как можно тоньше, немедленно удаляя излишки материала (технология "на сдир"). Время сушки между слоями - не менее 1 часа. После высыхания первого слоя, второй нанести так же, но слегка меняя направление и формируя необходимый рисунок. Третьим, выравнивающим слоем, заполнить пустоты, неровности второго слоя. Наносить фрагментарно, очень тонко. Высохшее покрытие отполировать шпателем из нержавеющей стали, проводимым под давлением (выполнить "железнение"). Этот прием проявляет живописный рисунок "венецианской" штукатурки и упрочняет поверхность. Дать штукатурке просохнуть не менее 12 часов и нанести специальный воск. После полной просушки, через 12÷24 часа воск отполировать мягкой тканью. Вощение придаст поверхности водоотталкивающие свойства. Покрытие может быть выполнено в одноцветном или в многоцветном варианте. В зависимости от требуемого конечного рисунка, количество слоев может быть два и более.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Средний расход: 1÷2 кг/м².

В зависимости от способа нанесения и количества слоев покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия. Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг.