

VELVET

КРАСКА СТРУКТУРНАЯ ФАСАДНАЯ (ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная текстурная водно-дисперсионная акриловая краска для фасадных и внутренних работ, содержащая ультрафиолетостойкие пигменты.

Краска предназначена для фасадной и внутренней отделки поверхностей из кирпича, бетона, гипса (ГКЛ, ГВЛ и т.п.), оштукатуренных, а также загрунтованных металлических, деревянных и других пористых поверхностей. Сбалансирована для механизированного нанесения краскопультными воздушного нанесения. Создает легкую шероховатую поверхность.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- технологична в нанесении;
- высокая адгезия;
- высокая морозо- и атмосферостойкость;
- паропроницаемая ("дышащая");
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием.

Непрочное державшееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Устранить значительные неровности штукатурными составами для наружных работ, финишную доводку поверхностей выполнить акриловой шпатлевкой Filling. На полностью высохшее основание нанести пропитку глубокого проникновения Грунт Primer серии Painttech в 1-2 слоя в зависимости от впитываемости поверхности.

Если на поверхности имеются высолы, предварительную подготовку следует проводить следующим образом:

- Очистить шпателем
- Ошкурить среднезернистой шкуркой
- Обеспылить щеткой
- Промыть (лучше дистиллированной водой)
- Тщательно просушить

Обратная сторона поверхности должна быть защищена от намокания извне гидроизолирующими составами или красками. Парапетная стена должна иметь защиту от атмосферных осадков по всем плоскостям.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала после высыхания	однородная шероховатая поверхность;
Условная вязкость при температуре 20±0,5°C, с	не менее 24;
Стойкость к статическому воздействию воды при t=20±0,2°C, ч	не менее 24;
РН	не менее 7,5;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C	не более 0,5 часов;
Температура эксплуатации	-35°C/+40°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой (до 10%). Финишный слой рекомендуется наносить без разбавления.

Не допускается использование материала разных партий на захватках, расположенных на одной плоскости!

Сохранение цвета гарантируется при производственной колеровке фасадной системой ультрафиолетостойких пигментов. Колеровка универсальными колеровочными пастами возможна при использовании для внутренних работ. Добавлять колер не более 10% от массы.

Наносить валиком, кистью или краскопультом в 2-3 слоя, в зависимости от цвета. Для ярких и темных цветов иногда требуется дополнительный слой.

При нанесении механизированным способом используется фасадный пистолет с компрессором или хоппер-распылитель с соплом 2-3 мм в зависимости от степени разведения водой и давления. Характер рисунка (шагрени) зависит от перечисленных факторов.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 12-36 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

На однослойное покрытие от 0,6 кг/м². Рекомендуется нанесение в два слоя. При механизированном нанесении около 1,5 кг/м² за 2 слоя. В зависимости от способа нанесения и рельефа поверхности расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 15 кг.