

## PARGET NG фракция М

НЕГОРЮЧАЯ ЗАЩИТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА  
(ТУ20.59.59-017-09372542-2019)

### НАЗНАЧЕНИЕ

Parget NG фракции М – декоративная негорючая штукатурка с эффектом мелкокапельной песчаной поверхности.

Применяется для внутренней отделки по бетонным, кирпичным, штукатуренным, гипсовым поверхностям.

Применяется для декоративной отделки поверхностей стен и потолков на путях эвакуации согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008).

### СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- однокомпонентная;
- без резкого запаха;
- технологична в нанесении;
- долговечная;
- высокая адгезия (сцепление с основанием)
- пожаро-, взрывобезопасна;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасна;
- класс пожарной опасности КМ0.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам.

Основание должно быть сухим и прочным. Непрочно держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. В случае сильно пористого основания покрыть пропиткой глубокого проникновения Грунт NG.

Покрывать основание или Грунт-краску NG PRO колерованной в цвет покрытия. *Важно! Добиться цветовой однородности поверхности!*

### ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Тщательно перемешать состав миксером на низких оборотах в течение 5-10 минут до получения полной однородности. При необходимости колеровать универсальными колерными пастами на водной основе (не более 7 % от массы материала). Допускается разбавление водой не более 7% от массы материала.

### НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

При нанесении механизированным способом используется хоппер-распылитель и компрессор. Характер рисунка (шагрени) зависит от степени разведения водой давления воздуха и диаметра сопла. Предварительно, необходимо защитить смежные поверхности стен малярной лентой для формирования аккуратного стыка.

Настройки оборудования: расход воздуха 300 л/мин; давление – не ниже 1-2 атм; сопло – 6-8 мм; расстояние до стены – 300-400 мм.

Равномерно нанести состав на подготовленную поверхность при помощи текстурного пистолета. Толщина слоя примерно 0,5 мм.

#### Важно!

Соблюдать плавность и поступательность движения пистолета вдоль окрашиваемой поверхности, обеспечивая равномерность слоя и отсутствие подтеков. Не допускать подсыхания и нахлестов.

**Внимание!** После нанесения надежно защитить материал от механических воздействий на 12-36 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

### РАСХОД

Средний расход: 0,8-1,2 кг/м<sup>2</sup>, наносится в 1 слой.

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

### БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

**Не замораживать!** Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

### УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 15 кг.

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Массовая доля нелетучих веществ .....            | не менее 50%;      |
| РН .....                                         | не менее 8-9;      |
| Время высыхания до степени 3 при t= 20±2°C ..... | не более 60 минут; |
| Температура эксплуатации .....                   | +5°C÷+40°C.        |