

БЕЛАЯ АКАЦИЯ

КРАСКА ФАСАДНАЯ МАТОВАЯ

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная краска водно-дисперсионная акриловая (латексная) моющаяся белая матовая. Для фасадных и интерьерных работ. Образует бархатистое стойкое к мытью покрытие, не мелит, не желтеет. Краска экономична в расходе, легко наносится, не образует подтеков, обладает высокой укрывистостью, заполняет неровности основания, колеруется ультрафиолет стойкими пигментами.

Краска предназначена для окраски стен и потолков по новым и ранее окрашенным кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным и оштатлёванным поверхностям.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- без резкого запаха;
- технологична и проста в нанесении;
- высокая укрывистость;
- паропроницаемая ("дышащая").
- высокая морозо- и атмосферостойкость;
- пожаро-, взрывобезопасна;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасна;
- класс пожарной опасности КМ1.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием.

Непрочное державшееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Нанести Грунт 1440 серии «Времена года».

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности 65 ± 5%.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Допустима колеровка универсальными колеровочными пастами на водной основе в случае использования для внутренних работ. В этом случае возможна некоторая потеря цвета в зависимости от выбранного цвета. Рекомендуется добавлять колер не более 5% от массы. Сохранение цвета гарантируется при производственной колеровке фасадной системой пигментов.

При необходимости разбавить краску водой, но не более 10% от массы перед нанесением 1-го слоя и не более 5% для нанесения 2-го слоя. На серые и неоднородные по цвету

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала после высыхания	матовая пленка с ровной однородной поверхностью;
Условная вязкость при температуре 20±0,5°C, с	не менее 24;
Стойкость к статическому воздействию воды при t=20±0,2°C, ч	не менее 36;
РН	не менее 7,5;
Морозостойкость	не менее 5 циклов;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C	не более 0,5 часов;
Температура эксплуатации	-35°C÷+40°C.

основания возможно нанесение с использованием специальной кроющей Грунт-краски. Без ее использования количество слоев может увеличиться.

Наносить на сухую, чистую поверхность с помощью краскопульты, валика или кисти в 1-2 слоя или более, в зависимости от цвета основания и его цветовой однородности.

При проведении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 12 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

На однослойное покрытие от 0,15 кг/м². Рекомендуется нанесение в два слоя.

В зависимости от метода нанесения и рельефа поверхности расход может меняться.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20±2°C и относительной влажности 65% время высыхания:

- до степени 3 (на отлип) не более 0,5 часов;
- полное межслойное высыхание 1-2 часа
- полная полимеризация происходит через 3 суток

При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Хранить состав в недоступном для детей месте.

Пожаро- взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5 кг, 15 кг