

ЛАК ДЛЯ ФЛОКОВ (ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Наносится на самые разнообразные основания: цементные, оштукатуренные, бетонные конструкции, гипсовые штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, поверхности из дерева, а также используется как финишный слой по декоративным покрытиям и штукатуркам для придания им стойкости к истиранию, ударам, царапинам и мытью.

По степени блеска выпускается матовым, сатиновым или глянцевым.

СВОЙСТВА

- Готов к применению;
- прост в нанесении;
- высокая стойкость к мытью;
- щелочестойкость;
- высокая адгезия и износостойкость;
- паропроницаемость;
- светостойкость;
- без резкого запаха;
- экологически чистый.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность, при использовании лака в качестве дополнительной защиты готовых покрытий от влаги и загрязнений – предварительно обеспылить, очистить от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°C и не выше +22°C.

Лак для флоков является финишным защитным и упрочняющим слоем в технологии нанесения Флокового покрытия. Покрывать им следует, когда слой базы с флоками (или другое покрытие) полностью высохло, после нанесения основы покрытия примерно через 24 часа при температуре воздуха +20°C и

относительной влажности 65 ±5%. Перед нанесением Лака удалить щеткой с поверхности плохо закрепившиеся частицы. Эти осыпавшиеся частицы **использовать повторно не следует!**

Наносить Лак для флоков валиком, краскопультом или кистью в два слоя (при необходимости в 3 слоя). Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Для удобства выполнения работ, лак допускается разбавлять водой (не более 10%).

РАСХОД

На однослойное покрытие от 0,15 кг/м².

В зависимости от способа нанесения и рельефа поверхности расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасен, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Хранить состав в недоступном для детей месте.

Не замораживать!

Гарантийный срок хранения: - 12 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5 кг, 15 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала	однородная вязкая жидкость;
Внешний вид после высыхания: глянцевый лак.....	пленка с однородной глянцевой
.....	поверхностью;
матовый лак	пленка с однородной матовой
.....	поверхностью;
Условная вязкость при t= 20±0,5°C: глянцевый лак	30с;
..... матовый лак	60с;
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 30%;
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при t= 20±0,2°C ..	не менее 24 часов;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C	не более 50 минут.