

ТУМАН

ПОЛИМЕРНО-МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Материал предназначен для декоративной рельефной отделки наружных и внутренних поверхностей из кирпича, бетона, гипса (ГКЛ, ГВЛ и т.п.), оштукатуренных, а также загрунтованных металлических, деревянных и других пористых поверхностей. Придает поверхности тонкую зернистую структуру, создает эффект короеда, пробки, дождя и т.д.

– СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- высокая прочность;
- высокая морозо- и атмосферостойкость;
- высокая адгезия;
- паропроницаемая ("дышащая");
- проста и технологична в нанесении;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием. Устранить значительные неровности штукатурными составами для наружных работ, финишную доводку поверхностей выполнить полимерной водно-дисперсионной шпатлевкой, нанести "Грунт-1440" (грунт глубокого проникновения серии «Времена года»). Для улучшения сцепления по гладким основаниям применяется кварцевая колеруемая грунт-краска Primer F PRO.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполнять при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой (до 10%).

При использовании на одном объекте колерованного материала разных партий необходимо сначала полностью использовать одну партию, только после этого начинать работу с другой. Не допускается использование материала разных партий на захватках, расположенных на одной плоскости! В исключительных случаях, для исключения цветовой неоднородности при переходе от одной партии к другой, необходимо 3 ведра материала из предыдущей партии смешать с 2 ведрами материала новой партии. При дополнительном заказе незначительного объема декоративного покрытия, например, в количестве 1÷2 ведер, необходимо перемешать 2÷4 ведра, соответственно, используемой партии с вновь получаемым материалом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала	пластичная пастообразная масса;
Жизнеспособность	не менее 1ч;
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 69%;
Прочность сцепления с основанием	не менее 1,2МПа;
Водоудерживающая способность	не менее 98%;
Морозостойкость	не менее 50 циклов;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C	не более 1,5 часов;
Температура эксплуатации	-40°C÷+40°C.

Получить дополнительную информацию о продукте, задать вопрос или поделиться отзывом вы можете на сайте www.stena18.ru или по электронной почте info.stena18@mail.ru

Наносить кельмой из нержавеющей стали (применение инструмента из обычной стали **не допускается**) равномерным слоем, толщина которого должна соответствовать размеру зерна минерального наполнителя. Инструмент при этом держать под углом 60° к поверхности. Спустя 5÷10 минут сформировать рисунок: полиуретановой теркой выполнить горизонтальные, вертикальные или круговые движения, при этом частицы наполнителя оставят за собой соответствующие следы (бороздки).

Если материал заколерован в массе, после высыхания покрытие готово к эксплуатации. При использовании неколерованного состава, окрасить поверхность водно-дисперсионной краской (например, "Белая акация" серии "Времена года").

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 20-36 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

В один слой: 2,5-3,0 кг/м². Размер зерна: 1-1,5 мм

В зависимости от способа и толщины нанесения расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5 кг, 15 кг