

БЕТОКОНТАКТ «ДЮНА» Адгезионный грунт (ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Изготовлен на акриловой основе. Применяется для придания шероховатости гладким, плотным, слабовпитывающим основаниям, с целью увеличения сцепления наносимых в дальнейшем материалов (шпатлевки, штукатурки, плиточные клеи), препятствует сползанию толстослойных покрытий с вертикальных поверхностей. Используется в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой плитки на старую с помощью плиточного клея. Грунт предназначен для внутренних и наружных работ. Наносится на бетонные поверхности, гипсокартон, старые кафельные плитки, на предварительно зашлифованные старые алкидные и масляные основания.

СВОЙСТВА

- Улучшает сцепление отделочных слоев с поверхностью;
- Снижает впитывающую способность основания;
- Имеет цвет, что позволяет при нанесении избежать неравномерного покрытия;
- Укрепляет основание;
- Образуется равномерная шероховатая поверхность;
- Экологически чистый;
- Взрыво-, пожаробезопасный;
- Не выделяет токсичные вещества при нагревании;
- Быстро сохнет.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от пыли и отслаивающихся частиц, инея и т.п. Старое покрытие предварительно обезжирить. Сильно впитывающие поверхности необходимо предварительно обработать пропиткой глубокого проникновения «Грунт 1440» серии «Времена Года». Остаточная влажность бетона должна быть не более 3%.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ и не выше $+25^{\circ}\text{C}$ вплоть до полного высыхания материала.

Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Наносить состав кистью, валиком,

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала.....	светло-розовая, светло-синяя масса;
Максимальный размер частиц	0,5-0,8 мм;
Стойкость к статическому воздействию воды при $t=20\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, ч.....	не менее 36;
РН	не менее 7,5;
Морозостойкость	не менее 5 циклов;
Время высыхания при температуре $20\pm 2^{\circ}\text{C}$	3 часа;
Температура эксплуатации	$-40^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$.

щеткой. При механизированном нанесении возможно разбавление грунтом глубокого проникновения «Грунт 1440» (максимум 1 кг «Грунт 1440» на 10 кг Бетоkontakта «Дюна»).

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Расход зависит от фракции наполнителя. На однослойное покрытие

Фракция М – от 0,15 кг/м²;

Фракция L – от 0,3 кг/м²;

Фракция XL – от 0,45 кг/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре $+20\pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65% время высыхания:

- до степени 3 (на отлип) не более 0,5 часа;

- полное межслойное высыхание 1-2 часа

- полная полимеризация происходит через 3 суток

При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания материала в глаза. При попадании материала необходимо срочно промыть их обильным количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

Использовать средства индивидуальной защиты: очки, резиновые перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Хранить состав в недоступном для детей месте.

Пожаро- взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от $+5$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1 кг, 5 кг, 15 кг